



ПРУТКИ НАПЛАВОЧНІ ІЗ ТВЕРДОГО СПЛАВУ

ПН - ВК - 0,5/6 - Л63

Наплавочні прутки призначені для ацетиленової наплавки різучих граней бурових фрезерів будь-яких типів, призначених для різання сталевих, чавунних та бетонних конструкцій в свердловинах. **Марка твердого сплаву ВК-8ВК. Фракційний склад - від 0,5 до 6 мм. Зв'язка - латунь марки Л63.**

РЕКОМЕНДОВАНІ РЕЖИМИ: Наплавку здійснювати по чистих поверхнях (без залишків бруду, іржі, окалини, мастила та попередньої наплавки, в тому числі іншими наплавочними матеріалами). Поверхню під наплавку попередньо залудити латунню з комплекту. Використовувати стандартні ацетиленові пальники третього та четвертого номерів, користуючись окислювальним полум'ям (з надлишком кисню). Наплавку основного матеріалу здійснювати зліва-направо, утримуючи пальник правою рукою, а пруток - лівою. При цьому факел повинен бути направлений в ліву сторону назустріч наплавці (так званий "лівий спосіб наплавки"). Незаповнені проміжки між фрагментами твердого сплаву залити латунню.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ - не регламентується.

При втраті герметичності упаковки і підвищеній вологості пропонується прожарювання бури при температурі **250⁰-300⁰ С** на протязі **2-х годин**.

ВИГОТОВЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ЕПСІЛОН ЛТД".

м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, 76014, вул. МАКУХИ, 2, Тел./Факс (0342) 559000, тел. 775843. E-MAIL: epsilon@utel.net.ua Web-site: www.epsilon.ltd.ua Код ЄДРПОУ 32604908.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (в упаковці): прутки наплавочні - 5 кг; латунь - 0,5 кг; бура зневоднена - 0,1 кг.

БОЙТЬСЯ ВОЛОГИ ! ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: " ____ " _____ 200 р. **КОНТРОЛЕР:** _____